

Technické informace

Název produktu	:	Černá mat RAL 9005	
Barva	:	Černá	
Objednací číslo	:	04006	
Výrobce	:	MOTIP DUPLI B.V. Wolfraamweg 2 NL-8471 XC WOLVEGA	
		Tel.	+31 561 – 69 44 00
		Fax.	+31 561 – 69 44 31
První distributor	:	MOTIP DUPLI, s.r.o. Popůvky 196 664 41 Troubsko	
		Tel.	+420 547 424 700
		Fax.	+420 547 228 686
		www.motipdupli.cz	

Popis produktu

Profesionální, rychleschnoucí autolak, na bázi jedinečných pryskyřic v kombinaci s vysokým obsahem pigmentů.

Vlastnosti produktu

hnací plyny, které jsou šetrné k životnímu prostředí
vynikající kryvost
velmi dobrý rozstřík
rychleschnoucí
dobré vyplňovací schopnosti
dobrá tvrdost vůči povrchu
dobrá odolnost vůči pohonným hmotám
dobrá odolnost vůči vodě a povětrnostním vlivům
žáruvzdorný do 110°C

Fyzikální a chemické charakteristiky

% (w/w) N.V.: 10,6
Netto obsah: 500 ml
Netto váha: min. 378 g
Lesk: 85-90 % úhel 60°
Krycí schopnost: 1,25-1,75 m² (tloušťka povrchu 20-25 mikronů)
Suchý na povrchu: 3-5 min.
Suchý na dotek: 10-15 min.
Vytvrzení: do 2 hodin.

Použití

Černá pololesklá – vysoce kvalitní autolak. Vzhledem k jeho vynikajícím vlastnostem je výrobek vhodný pro aplikaci na dřevo, bicykly, radiátory, keramiku, plechovky a různé druhy plastů.

Příprava před aplikací

Povrch, na který chcete barvu nanášet obruste, ujistěte se, že je čistý, odmastěte a očistěte jej od prachu, barvy a mastnoty. Okolní plochy zakryjte maskovacím papírem. Otestujte se plastové a alkydové části pro jejich přilnavost barvy. Naneste vhodný základ. Nádoby dobře protřepejte po dobu nejméně 2 minut, dokud míchací kuličky nebudou dobře slyšitelné – také příležitostně protřepávejte během použití. Pro nejlepší výsledky naneste 2-3 tenké vrstvy, v závislosti na barevném odstínu. Během stříkanými vrstvami nechejte intervaly 2-5 minut, ale ne více než 30 minut. Při stříkání držte sprej ve svislé poloze, přibližně 30 cm od stříkaného povrchu. Nastříkaná mlha lze odstranit brusnou pastou do 24 hodin. Pročistěte ventilek otočením nádoby dnem vzhůru a krátkým stlačením ventilku, dokud se neuvolní poslední zbytky barev v trysce.

SKLADOVACÍ PODMÍNKY

Skladujte v dobře větraných prostorách, nevystavujte teplotám přesahujícím 50°C, dle zákonů o nakládání s aerosoly.

Čas schnutí závisí na teplotě okolí, relativní vlhkosti vzduchu a tloušťce vrstvy nástřiku.