

- Certifikát / Informace o produktu-

RAVENOL DGL SAE 75W-85 GL-5 LS

Umění. 1221107

PLNĚ SYNTETICKÉ

PŘENOS

Popis:

RAVENOL DGL SAE 75W-85 GL-5 LS je plně syntetický víceúčelový hypoidní převodový olej výkonové třídy API GL-5 s vlastnostmi „omezeného prokluzu“ pro manuální převodovky a zadní nápravy v motorových vozidlech.

RAVENOL DGL SAE 75W-85 GL-5 LS je založen na PAO se speciálně koordinovanou aditivní úpravou. To překračuje potřeby dnešních požadavků aplikace.

RAVENOL DGL SAE 75W-85 GL-5 LS je výborně vyvinut na zvýšené zatížení převodových olejů, aby byla zajištěna správná funkce převodovky. Je zvláště vhodný pro aplikace vyžadující vlastnosti „omezeného skluzu“ (LS).

Pokyny k aplikaci:

RAVENOL DGL SAE 75W-85 GL-5 LS je vysoce výkonný převodový olej pro dodávky převodových skříní a diferenciálů s motorem „Limited Slip“ s omezeným prokluzem a bez něj.

RAVENOL DGL SAE 75W-85 GL-5 LS zajišťuje řádné mazání v převodovce. Je nutné dodržovat provozní pokyny výrobců vozidel a převodovek.

Klasifikace kvality:

RAVENOL DGL SAE 75W-85 GL-5 LS je vyzkoušeno a testováno na agregáty se specifikací:

Specifikace: API GL-5 + LS, MIL-L-2105 D

Doporučení: AC Delco 10-4032; BMW 83 22 2239982, BMW 83 22 2295532,

BMW Hypoid Axle Oil G1, BMW Jeep; BOT 448; Chrysler ELSD zadní náprava; Vyhnout se; Fiat 9.55550 F426.E06, Fiat 9.55550 -DA8, -DA9; GM 92184900; Honda 08200-9014 pro Crosstour 2010-2015, Pilot 2006-2015, Ridgeline 2006-2014, Acura 08200-9014A pro Acura MDX 2003-2014, Acura RDX 2007-2014, Acura RL 2005-2012, Acura TL 2009-2014, Acura ZDX 2010-2013; Land Rover LR052059; Mercedes Benz MB 235,7 A0019898303, MB 235,15 A0019895903, MB 235,74 A0019893303, MB 239,71 A0019898803; Mopar 68083381AA; Toyota 08885-8081, Toyota JWS 2273, Lexus; VW TL 521 90, G052 196 A2, G052 190 A2, G055 190 A2; ZF TE-ML 18.

Technické vlastnosti: RAVENOL DGL SAE 75W-85

GL-5 LS nabízí:

- Vysokotlaký stabilní mazací film i při vysokých teplotách oleje a při vysokém namáhání. Vynikající
- stříhová stabilita a vynikající tepelná stabilita.
- Vynikající viskozitně-teplotní vlastnosti. Vysoká
- oxidační stabilita.
- Vynikající ochrana proti opotřebení, vynikající vlastnosti EP.
- Nízké pěnicí vlastnosti i při vysokých rychlostech.
- Dobrá kompatibilita s barevnými kovy a těsnicími materiály. Dobré
- chování při řazení i při nízkých teplotách, nízký bod tuhnutí. Prodloužená
- životnost.
- Stabilní mazací film i při vysokých teplotách oleje a při vysokém namáhání.
- Dobře přilnavý mazací film a vynikající ošetření aditiv LS pro snížení hlučnosti přenosu, i když je olej horký.

- Certifikát / Informace o produktu-

RAVENOL DGL SAE 75W-85 GL-5 LS

Umění. 1221107

PLNĚ SYNTETICKÉ

PŘENOS

Technické hodnoty:

Charakteristika	Jednotka	Data	Test podle
Hustota při 20 ° C	kg/m ³	862,0	EN ISO 12185
Barva		žlutohnědá	vizuální
Viskozita při 100 ° C	mm ² /s	11,6	DIN 51562-1
Viskozita při 40 ° C	mm ² /s	64,3	DIN 51562-1
Index viskozity VI		177	DIN ISO 2909
Brookfield Viskozita při -40 ° C	mPa*s	26.000	ASTM D2983
Bod tuhnutí	° C	- 51	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	° C	215	DIN ISO 2592
Pěnové chování			
Seq. I při 24 ° C	ml/ml	5/0	ASTM D892
Seq. II při 93,5 ° C	ml/ml	10/0	ASTM D892
Seq. III při 24 ° C po 93,5 ° C	ml/ml	5/0	ASTM D892
Test měděného proužku při 121 ° C		1b	ASTM D130

Všechny uvedené údaje jsou přibližné hodnoty a podléhají obchodním výkyvům.